

T S4/5

4/5/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009968095 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1994-235807/199429

XRAM Acc No: C94-107298

XRPX Acc No: N94-186481

**High reflectivity coated mirrors - with three layer coating in which bottom layer acts as removable support layer on non-removable barrier layer**

Patent Assignee: WISSENSCHAFTLICH TECH OPTIKZENTRUM NRW (WISS-N);

OPTIKZENTRUM NRW GMBH OZ (OPTI-N); OPTIKZENTRUM NRW GMBH (OPTI-N)

Inventor: SCHMIDT-KALER T

Number of Countries: 004 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 4301463	A1	19940721	DE 4301463	A	19930120	199429 B
EP 607939	A1	19940727	EP 94100713	A	19940119	199429
EP 607939	B1	19980429	EP 94100713	A	19940119	199821
DE 59405815	G	19980604	DE 505815	A	19940119	199828
			EP 94100713	A	19940119	

Priority Applications (No Type Date): DE 4301463 A 19930120

Cited Patents: 02Jnl.Ref; EP 341844; EP 456488; FR 2658618; JP 61284703; US 2750832; US 3601471

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 4301463	A1		3	C23C-014/24	
EP 607939	A1	G		C03C-017/36	
Designated States (Regional): DE FR GB IT					
EP 607939	B1	G	8	C03C-017/36	
Designated States (Regional): DE FR GB IT					
DE 59405815	G			C03C-017/36	Based on patent EP 607939

Abstract (Basic): DE 4301463 A

High reflectivity mirror consists of an optically shaped base with a chemically or physically removable coating (1) acting as a support coating or a barrier coating (1) which is resistant to removing agents. The mirror is coated with a reflection layer (2) and a protective layer (3).

The layers above the support layer (1) are damaged by electrostriction, induction, ultrasonic and blasting processes before the support is removed by chemical agents. In the case of a chemically resistant barrier layer (1), the protective coating (3) is damaged before the reflective layer is chemically removed.

USE/ADVANTAGE - Used in optical telescopes. The reflection coating is easily renewed in situ so that the work life of the mirror is extended.

Dwg.1/1

Title Terms: HIGH; REFLECT; COATING; MIRROR; THREE; LAYER; COATING; BOTTOM; LAYER; ACT; REMOVE; SUPPORT; LAYER; NON; REMOVE; BARRIER; LAYER

Derwent Class: L01; M13; P81

International Patent Class (Main): C03C-017/36; C23C-014/24

International Patent Class (Additional): C23C-014/02; C23C-014/06;

C23F-001/00; G02B-001/10; G02B-005/08

File Segment: CPI; EngPI

?

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

19



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 607 939 A1**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **94100713.0**

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **C03C 17/36, G02B 1/10**

22 Anmeldetag: **19.01.94**

30 Priorität: **20.01.93 DE 4301463**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**27.07.94 Patentblatt 94/30**

84 Benannte Vertragsstaaten:  
**DE FR GB IT**

71 Anmelder:  
**WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHES  
OPTIKZENTRUM NRW  
Universitätsstrasse 142  
D-44799 Bochum(DE)**

72 Erfinder: **Schmidt-Kaler, Theodor, Prof. Dr.  
Steinhügel 105  
D-58455 Witten(DE)**

74 Vertreter: **Patentanwälte Wenzel & Kalkoff  
Ruhrstrasse 26  
Postfach 2448  
D-58414 Witten (DE)**

54 **Verfahren zur Beschichtung von Spiegeln hoher Reflektivität und Spiegel mit einer Beschichtung.**

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beschichtung von Spiegeln hoher Reflektivität sowie einen derartigen Spiegel, bei denen ein die Kontur beinhaltender Grundkörper mit drei Schichten (1-3) versehen ist. Die innerste Schicht (1) dient entweder als Sperrschicht, die bei der Erneuerung der Beschichtung den Schutz des Grundkörpers übernimmt, oder als Trägerschicht, die bei der Erneuerung der Beschichtung rückstandslos, jedoch ohne Beschädigung des Grundkörpers entfernt wird, mit der Folge, daß auch die darüberliegenden Schichten (2,3) entfernt werden. In dieser Weise ist die Aufarbeitung von Spiegeln an Ort und Stelle trotz einer Schutzschicht (3) auf der Reflexionsschicht (2) möglich.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beschichtung von Spiegeln hoher Reflektivität, bei dem ein die optische Kontur beinhaltender Grundkörper mit einer für die Erneuerung entfernbaren Reflexionsschicht beschichtet und mit einer Schutzschicht abgedeckt wird; außerdem betrifft die Erfindung einen Spiegel, der aus einem Grundkörper, einer Reflexionsschicht und einer Schutzschicht besteht.

In der Optik werden Spiegel mit einem Durchmesser ab 30 bis 50 cm bereits als große Spiegel angesehen, die zum Beispiel als  $S_2$ -Spiegel (Sekundärspiegel) oder  $S_3$ -Spiegel z. B. als Nasmyth-Spiegel an optischen Teleskopen eingesetzt werden. Für diese und andere, noch größere Spiegel (zum Beispiel der Hauptspiegel  $S_1$ ) gilt, daß zur Erzielung einer hohen Reflektivität die verspiegelten Flächen konserviert bzw. geschützt und/oder von Zeit zu Zeit aufgearbeitet oder neu verspiegelt werden müssen. Diese Aufarbeitung wird möglichst lange hinausgeschoben und dann in der Regel an Ort und Stelle vorgenommen. Sie bedingt den Ausbau des entsprechenden Spiegels und das Vorhandensein von Verspiegelungsanlagen, die meistens aus Vakuumentanks zur Bedampfung bestehen.

Die hohe Reflektivität ist auch deshalb besonders wichtig, weil zur Ausgleichung optischer Fehler der Spiegel insgesamt vier Reflexionen bevorzugt werden (Schwarzschild-Optik), die folglich gegenüber Geräten mit zwei oder drei Spiegeln von der Reflektivität her benachteiligt sind, jedoch von der Fehlerbeseitigung her im Vorteil sind.

Früher wurde wegen der sehr guten Reflektivität als Reflexionsschicht Silber eingesetzt, das jedoch "anläuft", und zwar vor allem durch in der Umgebungsluft enthaltenes  $H_2S$ . Ein derartiger Spiegel kann nur dann eine vertretbare Betriebszeit mit hoher Reflektivität liefern, wenn die Silberschicht mit einer Schutzschicht überzogen wird. Dazu kann  $SiO_2$ ,  $Al_2O_3$  u. a. eingesetzt werden. Ein derartiger Spiegel kann jedoch nicht an Ort und Stelle aufgearbeitet werden, weil die Beschichtung wegen ihrer Härte mechanisch abgetragen werden muß. Das bedingt jedoch ein Neu-Polieren des optischen Grundkörpers, bevor wieder eine Reflexionsschicht aufgebracht werden kann.

Man ist daher nahezu ausschließlich dazu übergegangen, als Reflexionsschicht Aluminium zu verwenden, das ein hinreichend weites Reflexionsspektrum besitzt und zunächst eine hervorragende Reflektivität aufweist, jedoch relativ schnell "verwittert" und dabei die anfänglich hervorragende Reflektivität nach und nach verliert. Allerdings kann die Aufarbeitung in diesem Fall vor Ort vorgenommen werden, und zwar durch Abätzen der vorhandenen Aluminiumschicht und durch Aufdampfen einer neuen Aluminiumschicht im Vakuum. Diese Technologie bedingt die dauernde Bereithaltung

von Vakuumentanks, die trotz langer Ruheintervalle unter Vakuum gehalten werden müssen, weil das Vakuum sonst so weit kontaminiert wird, daß es unbrauchbar ist. Solche Spiegel mit einer Aluminiumreflexionsschicht müssen normalerweise nach spätestens 1 bis 3 Jahren aufgearbeitet werden.

Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Spiegel bzw. ein Verfahren zur Aufbringung einer Beschichtung eines Spiegels vorzuschlagen, bei dessen Anwendung eine Schutzschicht verwendet werden kann und dennoch die Aufarbeitung an Ort und Stelle vorgenommen werden kann, so daß Benutzungszeiten erreichbar sind, die an die längsten bisher möglichen heranreichen. Es wird auch angestrebt, daß Materialien weit besserer Reflektivität als Aluminium verwendet werden können.

Bezüglich des Verfahrens und bezüglich des Spiegels wird auf die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1 und 6 verwiesen.

Die Erfindung lehrt also einen Dreischichtaufbau, bei dem die äußeren Schichten die Reflexionsschicht und die Schutzschicht sind. Die innerste Schicht kann in alternativer Funktion eingesetzt werden, und je nach Einsatz als Trägerschicht oder als Sperrschicht richtet sich das Material dieser innersten Schicht. Wenn sie als Sperrschicht dienen soll, verhindert sie jeglichen Zutritt von Ätz- oder Lösungsmitteln für die Schutz- und die Reflexionsschicht zu dem Grundkörper, dessen Kontur unter gar keinen Umständen beschädigt werden darf. Bei konsequenter Gestaltung der Sperrschicht bleibt die Sperrschicht selbst unangetastet erhalten, so daß sie nicht erneuert werden muß. Es kann jedoch im Einzelfall sinnvoll sein, auch die Sperrschicht nach dem Entfernen der beiden darüber liegenden Schichten ebenfalls auf chemischen Weg zu entfernen und danach zu erneuern.

Wenn die innerste Schicht als Trägerschicht dient, ermöglicht sie quasi die Unterätzung bzw. Unterlösung der in der Regel schwer entfernbaren Schutzschicht, der damit buchstäblich der Boden entzogen wird. Weil eine seitliche, von dem Spiegelrand bzw. den Spiegelrändern her beginnende chemische Auflösung oder Zerstörung erfolgen muß, ist mit längeren Behandlungszeiten zu rechnen. Dies ist jedoch immer noch billiger als die Verbringung des Spiegels zurück zu einem Hersteller. Die Zerstörung der Trägerschicht kann allerdings beschleunigt werden, wenn es gelingt, die Schutzschicht und die Reflexionsschicht und gegebenenfalls auch die Trägerschicht vorzuschädigen, beispielsweise mit Hilfe der Elektrostriktion, der Induktion und der damit resultierenden örtlichen Erwärmung, der Beschallung zur Rißbildung, der Bestrahlung zur Hervorrufung von zu Rissen führenden Spannungen. Es besteht dann nämlich die Möglichkeit, daß ein entsprechendes Ätz- oder Lösungsmittel an sehr vielen Stellen gleichzeitig die

Schutzschicht und die Reflexionsschicht unterspült und entsprechend wirksam ist. Wenn erst mehrere Ablösungsherde entstanden sind, nimmt die Ablösesgeschwindigkeit der Trägerschicht nach Art einer Kettenreaktion zu. Im Extremfall kann die Trägerschicht mit der Reflexionsschicht zusammenfallen. Diese wird als einzige Schicht aufgelöst, nachdem die Schutzschicht in der erläuterten Weise vorgeschädigt worden ist.

Als Sperrschicht eignet sich besonders Gold. Es ist äußerst unanfällig gegenüber Korrosion, widersteht bis auf wenige Ausnahmen allen Ätz- und Lösungsmitteln und eignet sich hervorragend für die Bedampfung in homogenen Dicken. Besonders harmonisch dazu paßt eine Reflexionsschicht aus Silber, die bis in den Infrarotbereich hinein eine sehr hohe Reflektivität aufweist und bei Abdeckung durch eine Schutzschicht auch diese Eigenschaften auf Dauer behält. Als Schutzschicht kommen  $\text{CaF}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ , aber auch Metalle wie Au, Pt und Elemente wie Si und in gewissen Fällen auch Sulfide wie ZnS in Frage. Dabei müssen die jeweiligen Transmissionsspektren beachtet werden. Die Dicken-Variation  $\Delta d$  darf  $\lambda/4 = 100 \text{ nm}$  nicht übersteigen.

Eine dünne reine Silberschicht reflektiert bei  $\lambda < 400 \text{ nm}$  zunehmend schlechter. Erfindungsgemäß wird deshalb nach einer Weiterbildung der Erfindung eine Reflexionsschicht vorgesehen, die aus einer im optischen Ultraviolett weitgehend transparenten Silberschicht und einer darunterliegenden Ultraviolett-reflektierenden Aluminiumschicht besteht.

Hierbei macht sich die Erfindung zu nutze, daß in dem angesprochenen Wellenlängenbereich eine dünne reine Silberschicht zugleich zunehmend transparent wird. Durch die zusätzliche Aluminiumschicht wird daher die Reflektivität im Bereich  $\lambda = 320\text{-}400 \text{ nm}$  gegenüber einer reinen Silberschicht ganz erheblich erhöht, wie auch Versuche nachgewiesen haben. Außerdem verbessert die Aluminiumschicht die Haftung der Reflexionsschicht am Substrat.

Wenn ein derartig beschichteter Spiegel aufgearbeitet werden soll, was frühestens nach 10 Jahren erforderlich ist, wird die Schutzschicht mit geeigneten Chemikalien abgelöst, wobei die Sperrschicht in keinem Fall angegriffen wird, zum Beispiel wird eine  $\text{SiO}_2$ -Schutzschicht mit verdünnter Flußsäure abgelöst, ohne eine Gold-Sperrschicht irgendwie anzugreifen. Damit auch die Qualität des Grundkörpers erhalten bleibt, muß die Sperrschicht in jedem Fall dicht sein, weil zum Beispiel bei der Anwendung von Flußsäure eine Berührung mit dem aus Glas bestehenden Grundkörper dessen Beschädigung zur Folge hätte. Dichte Schichten lassen sich bei Gold bereits bei  $50 \text{ nm}$  erreichen, wobei weit höhere Schichtdicken zugelassen wer-

den können.

Wenn die innerste Schicht Trägerschicht sein soll, also bei einer Aufarbeitung des Spiegels ihre Zerstörung und Auflösung beabsichtigt ist, stehen völlig andere Gesichtspunkte im Vordergrund. Insbesondere wegen der Vorschädigung der Schutzschicht ist es vorteilhaft, wenn die Haftung der Reflexionsschicht auf der Trägerschicht relativ schlecht ist und die Trägerschicht möglichst dick und weich ist. Dennoch kann selbstverständlich aus optischen Gründen nicht jede beliebige Schichtdicke gewählt werden, damit Abweichungen in der Schichtdicke von  $1/8$  der reflektierten Wellenlänge nicht überschritten wird. Die schlechte Haftung, die Weichheit und die Dicke der Trägerschicht begünstigt bei der Aufarbeitung des Spiegels das Einreißen und lokale Abplatzen der Schutzschicht, so daß deren Durchdringung durch ein Ätzmittel über den gesamten Spiegel verteilt möglich ist. Dadurch wird eine rasche Unterlösung herbeigeführt, die schließlich das Abwaschen des Grundkörpers für den Neuaufbau gestattet.

Vor einem neuen Schichtaufbau muß selbstverständlich der Grundkörper bzw. die Sperrschicht, wenn sie auf dem Grundkörper geblieben ist, gründlich gereinigt werden. Danach werden die Reflexionsschicht und die Schutzschicht in üblicher Weise aufgedampft. Diese Arbeiten sind sämtlich am Ort eines Teleskopes möglich, so daß sich weite Transporte und lange Ausfallzeiten vermeiden lassen. Im übrigen muß wegen der verwendbaren Schutzschichten ein Teleskopspiegel viel weniger häufig überarbeitet werden, so daß die Betriebskosten drastisch sinken. Noch wichtiger ist jedoch der Gesichtspunkt, daß infolge der insgesamt besseren Reflektivität zur Erzielung derselben Ergebnisse verglichen mit bisher bekannten Teleskopen kleinere Einheiten eingesetzt werden können, die von den Kosten her günstiger sind. Die Kosten eines Reflexionsteleskopes steigen etwa mit dem Quadrat bzw. der dritten Potenz des Durchmessers des größten Spiegels an.

Bezüglich der Reflexionsschicht sind lediglich die bekannten und heute gebräuchlichen Materialien wie Silber und Aluminium genannt worden. Selbstverständlich kann die Reflexionsschicht auch aus anderen Materialien bestehen, z. B. auch eine Multilayerschicht aus dielektrischen Komponenten sein, wenn sie auf großen Spiegeln aufbringbar ist. Diesbezüglich ist die Erfindung keineswegs festgelegt. Dies gilt ebenso für die Materialien der Schutzschicht und der Trägerschicht.

Wenn im Grenzfall nur zwei Schichten verwendet werden - die Trägerschicht fällt dann mit der Reflexionsschicht zusammen -, kommt vor allem eine Beschichtung mit Silber als optimalem Reflektor und mit Silizium als Schutzschicht in Betracht. Silizium bildet mit dem atmosphärischen Sauerstoff

eine monomolekulare Grenzschicht SiO<sub>2</sub>, die gegen die aggressiven Bestandteile der Atmosphäre sehr beständig ist. Sie ist mit ihrem aufgeweiteten Diamant-Gitter überdies sehr hart. Die beiden Schichten können sowohl chemisch entfernt als auch aufgebracht werden.

Im folgenden werden wesentliche Vorteile des erfindungsgemäßen Spiegels mit drei Schichten bzw. der erfindungsgemäßen Beschichtung detailliert dargestellt, die sinngemäß auch für den Grenzfall der Anwendung von nur zwei Schichten gelten:

Die Reflektivität des Dreischicht-Silber-Spiegels ist mit der Reflektivität der gegenwärtig benutzten, an freier Atmosphäre alternenden aluminisierten Spiegel zu vergleichen, für die man unter den heute üblichen Umständen  $R = 0,8$  für den gesamten O-IR-Bereich ansetzen muß. Damit erweist sich der geschützte Silber Spiegel im Bereich von 0,333  $\mu\text{m}$  bis in FIR als überlegen.

Selbst wenn man nur wenig gealterte und sehr gut gepflegte, konventionelle Al-bedampfte Spiegel mit  $R = 0,87$  (Geyer 1979) zum Vergleich heranzieht, verlagert sich dieser Bereich nur im nahen UV auf 0,337  $\mu\text{m}$ . Da die atmosphärische Extinktion die astronomische Messung bei 0,32  $\mu\text{m}$  auch an hochgelegenen Observatorien praktisch abschneidet, liefert der geschützte Ag-Spiegel nur in dem sehr schmalen und für terrestrische Beobachtung ohnehin sehr schwierigen Spektralbereich von 0,32 - 0,34  $\mu\text{m}$  schlechtere Resultate.

Im Blauen (0,42 - 0,48  $\mu\text{m}$ ) dagegen realisiert er mit  $R = 0,995$  geradezu ideale Bedingungen für eine Schwarzschild-Optik mit einem Gesamtverlust von nur 2 %. Im Infrarot ist er selbst dem frischen, vollkommen unoxidierten Al-Spiegel bei allen Wellenlängen überlegen.

Die erhöhte Reflektivität entspricht einer direkten Kostenersparnis beim erforderlichen Durchmesser D des Hauptspiegels. Bei einem klassischen Ritchey-Chretien-Zweispiegelsystem entspricht der Gewinn von  $0,98/0,8 = 1,22$  im Bereich 0,4 - 10  $\mu\text{m}$  einer Reduktion von D um diesen Faktor, was wegen der Kosten-Durchmesser-Relation  $P \sim D^{2,6}$  (Lena 1988) einer Kostenersparnis vom Faktor 1,7 entspricht. Bei einem System mit Nasmyth-Fokus ( $S_3$ ) erhöht sich dieser Faktor auf 2,2, bei einer Schwarzschild-Optik mit vier Reflektionen auf 3. Nimmt man für Groß-Teleskope neuer Bauart die Preis-Durchmesser-Relation  $P \sim D^{1,8}$  an (Schmidt-Kaler 1992), so ergibt sich für 3- bzw. 4-Spiegel-Optik immer noch die Ersparnis um den Faktor 1,7 bzw. 2,2. Außerdem entfallen die bei großen neuen Teleskopen enormen Investitions- und Betriebskosten für die riesigen Bedampfungs-Anlagen.

## Zusammenfassung

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht, ausgehend von der beschichtungsgerechten Gestaltung eines Trägersubstrats und dessen Vorbehandlung, mittels eines Drei-Schichten-Aufbaus

- (1) den beständigen Schutz witterungsempfindlicher Reflektormaterialien und
- (2) deren einfache chemische Entschichtung und Wiederbeschichtung.

Es wird eine Spiegelbeschichtung

- hoher Reflektivität  $R > 0,95$  im Bereich  $\lambda = 0,3$  bis 20  $\mu\text{m}$
- mit langfristiger Stabilität (Dauer  $\geq 20$  Jahre)
- robust genug für oft wiederholte effektive Oberflächenreinigung
- ablösbar ohne jede Verletzung des Spiegelsubstrats erzielt.

Eine Beschichtung dieser Art läßt großen wirtschaftlichen Nutzen erwarten und ist nicht auf den Bereich der terrestrischen oder Weltraum-Astrooptik beschränkt, sondern hat weitere Anwendungsgebiete. Die Reflektivität läßt Vierspiegeloptiken vom Schwarzschild-Typus zu mit Bildfeldern von über 1°, die völlig frei von den Seidelschen Abbildungsfehlern 3. Ordnung sind ( $S_I = S_{II} = S_{III} = S_{IV} = 0$ ) und sehr kompakt ausgestaltet werden können. Damit eröffnen sich für die Entwicklung der Teleskop-Optik völlig neue Perspektiven. Darüber hinaus wird die Nachweis-Empfindlichkeit bestehender Teleskope typisch um 50 % gesteigert. Die Kombination Quarz/Silber/Gold stellt eine aussichtsreiche Realisierung eines solchen Dreischichtaufbaus dar.

Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäß beschichteten Spiegelements ist in der Zeichnung im Querschnitt dargestellt. Der 3-Schichten-Aufbau des Spiegelsubstrats umfaßt eine Schicht 1 aus einem chemisch ablösbaaren Trägermaterial, eine Schicht 2, die optisch wirksam ist, und eine Schicht 3, die eine optisch unwirksame Schutzschicht darstellt.

Die Ablösung der Schicht 1 geschieht, wie bereits beschrieben, durch langsames chemisches Angreifen von den Seiten her, das heißt die Schichten 2 und 3 werden von unten her mit abgetragen.


Das Ausführungsbeispiel verdeutlicht jedoch auch einen 3-Schichten-Aufbau, bei dem Schicht 1 eine Sperrschicht ist, während die Schichten 2 und 3 wiederum die optisch wirksame Schicht und die optisch unwirksame Schutzschicht bilden.

In diesem Falle erfolgt die Ablösung in zwei chemischen Schritten. Zunächst werden Schicht 3 und eventuell auch 2 von oben her chemisch abgetragen. Schicht 1 wird hiervon nicht betroffen, sie dient für diesen ersten Prozeß als Reaktionsstopper. Anschließend wird die reflektierende Schicht 2 chemisch abgetragen. Danach wird in einem zwei-

ten (oder dritten) Prozeß mit einer anderen Chemikalie Schicht 1 chemisch abgetragen (falls überhaupt notwendig).

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Beschichtung von Spiegeln hoher Reflektivität, bei dem ein die optische Kontur beinhaltender Grundkörper mit einer für die Erneuerung entfernbaren Reflexionsschicht beschichtet und mit einer Schutzschicht abgedeckt wird, **gekennzeichnet** durch das Aufbringen einer weiteren Schicht vor dem Aufbringen der Reflexionsschicht auf den Grundkörper, die entweder chemisch oder physikalisch ablösbar ist (Funktion einer Trägerschicht) oder beständig ist gegenüber den Ablösemitteln für die Reflexionsschicht und Schutzschicht (Funktion einer Sperrschicht).
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Sperrschicht vor dem erneuten Aufbringen der Reflexionsschicht gesäubert wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Sperrschicht nach dem Entfernen der Reflexionsschicht ebenfalls entfernt und danach erneuert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß die über der Trägerschicht liegenden Schichten durch Elektrostriktion, Induktion, Beschallung, Bestrahlung etc. vorgeschädigt werden und anschließend die Trägerschicht chemisch restlos entfernt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Schutzschicht vorgeschädigt wird und daß die Reflexionsschicht als Trägerschicht chemisch restlos entfernt wird.
6. Spiegel bestehend aus einem Grundkörper, einer Reflexionsschicht und einer Schutzschicht, dadurch **gekennzeichnet**, daß zwischen dem Grundkörper und der Reflexionsschicht (2) eine weitere Schicht (1) vorgesehen ist, die bei der Erneuerung der Reflexionsschicht (2) entweder primär ablösbar ist (Trägerschicht) oder unversehrt bleibt (Sperrschicht).
7. Spiegel nach Anspruch 6, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Sperrschicht aus Gold besteht.
8. Spiegel nach Anspruch 6 oder 7, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Schutzschicht aus  $\text{CaF}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$  oder dergleichen besteht.
9. Spiegel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Reflexionsschicht (2) aus Silber besteht.
10. Spiegel nach Anspruch 9, **gekennzeichnet** durch eine Reflexionsschicht (2), die aus einer im optischen Ultraviolett weitgehend transparenten Silberschicht und einer darunterliegenden Ultraviolettreflektierenden Aluminiumschicht besteht.
11. Spiegel nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Dicken-  
schwankung jeder Schicht kleiner als 50 nm ist.







Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 94 10 0713

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
X	JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA Bd. 72, Nr. 1, Januar 1982, NEW YORK US Seiten 27 - 39 HASS 'Reflectance and Preparation of Front-Surface Mirrors, etc.' * Seite 29, linke Spalte * * Seite 30, linke Spalte, Absatz 2 * * Seite 31, rechte Spalte - Seite 32, linke Spalte * * Seite 36, rechte Spalte, Absatz 3 * ---	1,6,8,9, 11	C03C17/36 G02B1/10
X	EP-A-0 456 488 (THE BOC GROUP, INC.) * Seite 3, Zeile 3 - Seite 4, Zeile 23; Abbildung 5 * ---	1,6,8,9, 11	
X	EP-A-0 341 844 (LUZ INDUSTRIES ISRAEL, LTD.) * Seite 3, Zeile 34 - Zeile 58 * ---	1,6,8,9, 11	
X	FR-A-2 658 618 (ASAHI KOGAKU KOGYO K.K.) * Zusammenfassung * ---	1,6,8,9, 11	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
X	US-A-3 601 471 (SEDDON) * Spalte 1, Zeile 51 - Spalte 2, Zeile 31 * ---	1,6,8,9, 11	C03C G02B
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 106, no. 16, 20. April 1987, Columbus, Ohio, US; abstract no. 124627m, Seite 312; * Zusammenfassung * & JP-A-61 284 703 (ASAHI GLASS CO., LTD.) 15. Dezember 1986 ---	1,6,8,9, 11	
-/--			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	10. Mai 1994	Van Bommel, L	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 (01.92) (P04/C01)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 94 10 0713

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
X	US-A-2 750 832 (MORGAN) * Anspruch 1 *	1,6,7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
DEN HAAG	10. Mai 1994		Van Bommel, L
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.92 (P04C03)